



HODEJKA – ER 50-3

Popis výrobku:

HODEJKA - ER-50-3 (emal rozpouštědlový polomatný) je disperse organických a anorganických pigmentů a plnidel v roztoku alkydové pryskyřice s přísadami síkativ, aditiv a organických rozpouštědel.

Oblast použití:

Ocelové konstrukce, zemědělská technika, kontejnery, stožáry apod. Kombinuje se vždy se základními nátěrovými hmotami, např. Hodejka. Jiné vhodné základní či podkladní nátěry doporučí výrobce.

Aplikace:

Airless stříkání
Vzduchové stříkání

Aplikace štětcem, válečkem

Upozornění, doporučení:

Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4.

Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce.

Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu (www.colorspectrum.cz)

Technický list:	TL 04-07-2008	datum revize 27.1.2009
JK výrobku:	246 221 44	
Ředidlo:	Hodejka – R 00	

Technické parametry:

Sušina	65% hm. 47% obj.	
Hustota	1,2 g.cm ⁻³	
Vydatnost	9,5 m ² /kg	40 µm DFT, beze ztrát
Zasychání	50 min 3 hod	proti prachu (23°C, 40 µm DFT) proschlé (23°C, 40 µm DFT)
Přílnavost	st. 0	ocel
Kryvost	st. 1-2	dle odstínu
Lesk	50%	polomatný /60°
VOC	420 g/l	
TOC	375 g/l	
Vzhled		homogenní pigmentovaná viskózní kapalina
Odstíny		RAL, ČSN, NCS, dle předlohy

Aplikační údaje:

Ředění	0 až 10% hm. 5 až 15% hm. 0 až 10% hm.	airless vzduchové stříkání natírání štětcem
Příprava podkladu		ČSN ISO 8504, dále dle požadavku na životnost nátěrového systému, příp. dle dalších požadavků
Teplota	min. 5°C min. +3°C	podkladu a okolního prostředí odstup od teploty rosného bodu
Záruční lhůta		12 měsíců od data výroby

Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné hodnoty parametrů daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za postupy zpracování, které jsou mimo jeho vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si jejich aktuálnost.